

Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
 (ООО «Трансконсалтинг»)
 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. I, ком. 20
 Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»
 Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»
 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11
 Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: sert@lcmg.ru
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ
Л.О. Белокова
 Л.О. Белокова
 7 февраля 2022 г.

Протокол испытаний:	№ 234Л/3-07.02/22	5176
Дата выдачи протокола:	07.02.2022	
Наименование и контактные данные заказчика:	Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙДМАРК», Юридический адрес: 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 1, помещение IV, этаж 1, комната 6, Российская Федерация Фактический адрес: 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 1, помещение IV, этаж 1, комната 6, Российская Федерация	
Изготовитель:	"Yangzhou Jingli cleaning brush industry Co., Ltd", Юридический адрес: Taian Town Industrial Park, Guangling District, Yangzhou City, Китай Фактический адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Yiwu Ruisheng Daily Necessities Factory, Qingxidong st., 70, Yiwu town, Zhejiang province, Китай.	
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Щетки зубные для взрослых, с маркировкой «Иу Руйшэн Дейли Несеситис Фэктори», Деликат, пластик, резина, средняя жесткость, артикул 982-003.	
Сведения об отборе образца (ов):	Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.	
Дата получения образца (ов):	20.01.2022	
Идентификационный номер:	Л16320012022/3	
Основание проведения испытаний:	Заявка № 96-2001 от 20.01.2022	
Место осуществления лабораторной деятельности:	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11	
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 20.01.2022 по 07.02.2022	
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	ГОСТ 6388-91«Щетки зубные. Общие технические условия»	

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
 Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Щетки зубные для взрослых, с маркировкой «Иу Руйшэн Дейли Несеситис Фэктори», Деликат, пластик, резина, средняя жесткость, артикул 982-003.
 Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.
 Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.
 Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний

Температура воздуха, °С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха, %	65 ± 2
Атмосферное давление, мм рт. ст.	630-800
Частота переменного тока, Гц	50 ± 1
Напряжение сети, В	220 ± 10

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Барометр-анероид метрологический, БАММ-1, инвентарный №Л922
2.	Вольтамперфазометр, Парма ВАФ-А(М), инвентарный №Л111
3.	Прибор комбинированный Testo, 608-Н1, инвентарный № Л2241
4.	Линейка измерительная металлическая, Л300, инвентарный №Л654
5.	Разрывная машина, И1147М, инвентарный № Л38

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений

ГОСТ 6388-91 Щетки зубные. Общие технические условия.,
 ГОСТ 28637-90 Изделия щетинно-щеточные. Методы контроля.

Результаты испытаний

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Физико – химические показатели				
Форма куста щетки	-	ГОСТ 6388-91	Куст в щетке для чистки межзубных пространств должен быть подстрижен на конус	Куст в щетке для чистки межзубных пространств подстрижен на конус
Жесткость	сН/мм ²	ГОСТ 28637-90	Мягкая G<6 Средняя 6≤G≤9 Жесткая 9<G	6,3
Внешний вид синтетического волокна	-	ГОСТ 6388-91	Синтетическое волокно в кустах щеток должно быть без заусенцев и иметь закругленные концы	Синтетическое волокно в кустах щеток без заусенцев и имеет закругленные концы

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Форма щетины	-	ГОСТ 6388-91	Щетина в кустах рабочей части должна быть прямой. Не допускается незакрепленная щетина.	Щетина в кустах рабочей части прямая. Незакрепленной щетины не обнаружено.
Поверхность щеток	-	ГОСТ 6388-91	Поверхность щеток, футляров должна быть без сколов и трещин	Поверхность без сколов и трещин
Прочность крепления кустов	Н	ГОСТ 28637-90	Не менее 29	81

Протокол проверил(и):

Руководитель отдела физико-механических испытаний

Руководитель отдела химико-физических испытаний

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком



А.И. Сизов



В.В. Анисенков



Т.С. Щептева

Конец протокола испытаний.