

Результаты испытаний

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерения	ИД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Органолептические показатели				
Целесообразность упаковки	балл	Инструкция 880-71	Не более 2	0
Показатели механической безопасности				
Прочность штифта шва	Н/мм	ГОСТ 28681-2005, п.7.5	Не менее 20	28
Показатели биологической безопасности				
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) в воздействию пота	балл	ГОСТ 9733.6-82	Не менее 3	5/5
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию мокрого трения	балл	ГОСТ 9733.27-83	Не менее 3	5
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию сухого трения	балл	ГОСТ 9733.27-83	Не менее 3	5
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности (водная среда)	%	ГОСТ 32075-2013	70-120	89,5
Индекс токсичности (воздушная среда)	%	МР 290Ц/2688-2003	80-120	97,2
Показатели химической безопасности в воздушной среде				
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1.045-01	Не более 0,003	Менее 0,001
Ацетальдегид	мг/м ³	МР 01.022-07	Не более 0,01	Менее 0,003
Диоксид серы(IV)	мг/м ³	МУК 4.1.3.168-14	Не более 0,01	Менее 0,005

Протокол проверен(ы):

Руководитель отдела химико-физических испытаний

В.В. Анисимов

Руководитель отдела хромотехнических испытаний

Д.В. Перемин

Руководитель отдела физико-механических испытаний

А.Н. Сивов

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком

Т.С. Щеглова

Конец протокола испытаний.