

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методику испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
			формующего инструмента не должны иметь острых (режущих, волочащих) краев. Не допускается выступание лезвия над опорной поверхностью	
Стойкость к горячей воде	-	ГОСТ Р 50962-96	Изделие должно сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при температуре (70±5) °С	Изделие сохранило внешний вид и окраску
Миграция красителя (стойкость красителя к прикрасителю)	-	ГОСТ Р 50962-96	Миграция красителя по допускается	Нет следов красителя
Химическая стойкость	-	ГОСТ Р 50962-96	Изделия должны быть стойкими к растворам кислот и щелочных растворов	Изделие не набухло, не деформировалось, раствор не окрасился
<b>Миграция вредных веществ в водную среду</b>				
Винилхлорид	мг/л	МР 2915-82	Не более 0,01	Менее 0,0001

Протокол проверил(в):

Руководитель отдела хроматографических испытаний

Руководитель отдела физико-химических испытаний

Руководитель отдела физико-механических испытаний

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком

Д.В. Перевалов

В.Н. Аптекина

А.Н. Ситов

Т.С. Щеглова

Конец протокола испытаний.